

# Gamma Oude beglazingen



## beschrijving

Hieronder vindt u een overzicht van ons oude gamma, indien u hier uw spouwmarkering niet vindt gelieve contact op te nemen met:

- Bij spouwvermelding SAINT-GOBAIN HAS: [info.hasselt@saint-gobain.com](mailto:info.hasselt@saint-gobain.com)
- Bij spouwvermelding SAINT-GOBAIN KR: [info.kuurne@saint-gobain.com](mailto:info.kuurne@saint-gobain.com)
- Bij spouwvermelding SAINT-GOBAIN FHA of FRA: [hamont@saint-gobain.com](mailto:hamont@saint-gobain.com)
- Bij spouwvermelding SAINT-GOBAIN WAP of WCP: [info.eupen@saint-gobain.com](mailto:info.eupen@saint-gobain.com)

Indien u hierboven uw antwoord niet heeft gevonden werd deze beglazing waarschijnlijk niet door Saint-Gobain Benelux geproduceerd en dient u contact op te nemen met uw raamplaatser.

## Gamma oude beglazingen

?BENAMING	Afstandshouder	Isolatiewaarde Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Zonfactor g
CLIMALIT - POLYGLASS (ORGANIC) - WACOPANE	12 mm air	2.9	0.8
	15 mm air	2.7	0.8

?BENAMING	Afstandshouder	Isolatiewaarde Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Zonfactor g
EKO POLYGLASS	12 mm air	2.9	0.71
	15 mm air	2.7	0.72
	12 mm argon	2	0.71
	15 mm argon	1.9	0.72
EKOPLUS POLYGLASS	12 mm air	2	0.69
	15 mm air	1.8	0.69
	12 mm argon	1.6	0.69
	15 mm argon	1.5	0.69
SUPER POLYGLASS	12 mm air	1.8	0.66
	15 mm air	1.5	0.67
	12 mm argon	1.4	0.66
	15 mm argon	1.3	0.67
CLIMAPLUS SUPER	12 mm air	1.8	0.64
	15 mm air	1.5	0.63
	12 mm argon	1.4	0.64
	15 mm argon	1.3	0.63
FRANKENGLAS PLUS	12 mm air	1.8	0.63
	15 mm air	1.5	0.63
	12 mm argon	1.3	0.63

?BENAMING	Afstandshouder	Isolatiewaarde Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Zonfactor g
	15 mm argon	1.2	0.63
CLIMAPLUS SUPERPLUS	12 mm air	1.7	0.59
	15 mm air	1.4	0.59
	12 mm argon	1.3	0.59
	15 mm argon	1.1	0.59
FRANKENGLAS FUTUR (NEUTRE)	12 mm air	1.7	0.6
	15 mm air	1.4	0.6
	12 mm argon	1.3	0.6
	15 mm argon	1.1	0.6
CLIMAPLUS N	12 mm air	1.7	0.62
	15 mm air	1.4	0.62
	12 mm argon	1.3	0.62
	15 mm argon	1.1	0.62
CLIMAPLUS ULTRA N	12 mm air	1.6	0.63
	15 mm air	1.4	0.63
	12 mm argon	1.3	0.63
	15 mm argon	1.1	0.63
CLIMAPLUS 4S	12 mm air	1.6	0.43

?BENAMING	Afstandshouder	Isolatiewaarde Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Zonfactor g
	15 mm air	1.3	0.43
	12 mm argon	1.2	0.43
	15 mm argon	1	0.43
CLIMAPLUS XN	12 mm argon	1.3	0.65
	15 mm argon	1.1	0.65