



CLIMATOP ECLAZ ONE (II¹) – ECLAZ (II¹)

Thermisch isolerend drievoudig glas

Type:	CLIMATOP ECLAZ ONE (II ¹) – ECLAZ (II ¹), CE gemarkeerd, hoogrendement glas.
Randverbinding:	Tweevoudig gekit met metalen afstandhouder in nader te bepalen kleur volgens opgave architect. ² Tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warmedge afstandhouder in nader te bepalen kleur volgens opgave architect. ² Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen. ²
Samenstelling:	Buitenblad: ECLAZ ONE (II ¹) op PLANICLEAR ³ Spouw: 16 mm 90 % Argon gasgevuld Middenblad: PLANICLEAR Spouw: 16 mm 90 % Argon gasgevuld Binnenblad: ECLAZ (II ¹) op PLANICLEAR
Coating:	Zijde 2 en 5
Glasdikte:	Volgens opgave leverancier conform NBN S23-002-2/3 (glasdikteberekening) / NBN S23-002 (veiligheidsbeglazing) / NBN S01-400-1/2 (Geluidwering) / NBN EN 12600 (slingerproeftest ⁴) / NBN EN 15998 (brandwering ⁴) / NBN EN 356 (inbraakwering ⁴) / NBN EN 1063 (kogelwering ⁴)
EPD:	De EPD (Environmental Product Declaration) is berekend op basis van een complete LCA (Life Cycle Assessment), conform internationale ISO normen.

Spectro-fotometrische waarden⁵ op basis van 4#-16A-4-16A-#4

			CLIMATOP ECLAZ ONE - ECLAZ	
Lichtfactoren				
Lichttoetreding	Tl	%	74	NBN EN 410
Lichtreflectie buiten	R _l ext	%	18	NBN EN 410
Lichtreflectie binnen	R _l int	%	17	NBN EN 410
Transmissie kleurweergave	R _a		97,5	NBN EN 410
Energetische factoren				
Absorptie buitenglasblad	AE1	%	12	NBN EN 410
Zonnefactoren				
Zonnetoetreding	g		0,51	NBN EN 410
Shading Coëfficiënt	SC		0,59	NBN EN 410
Thermische transmissie				
U-waarde	U	W/m ² K	0,5	NBN EN 673

¹ Te harden versie

² Conform toepassing

³ PLANICLEAR is mid-iron glas en minder groenkleurig

⁴ Indien nodig

⁵ Vermelde waarden wijzigen minimaal bij geharde uitvoering